


MARTOL EP 79



Metaalbewerking



Gechloreerde volle vervormingsolie bestemd voor de smering van moeilijke metaalbewerkingen.

TOEPASSINGEN

- **MARTOL EP 79** is een volle metaalbewerkingsolie van gemiddelde viscositeit met een zeer hoge smeugheid en extreme druk eigenschappen.
- **MARTOL EP 79** is bijzonder geschikt voor alle moeilijke metaalbewerkingen op harde en speciale staalsoorten.
- Moeilijk dieptrekwerk op ferrometalen (halfhard, hard of roestvrij staal) en non-ferrometalen (koper, aluminium en legeringen).
- Snijden: door de eigenschappen van **MARTOL EP 79** is deze meer in het bijzonder geschikt voor fijne snijbewerkingen.
- Boren/Schroefdraadtappen.

VOORDELEN

- **MARTOL EP 79** is een gechloreerd product, niet geëtiketteerd volgens richtlijn EU 67/548.
- Zeer hoog extreme druk niveau.
- Hoge smeugheid: met **MARTOL EP 79** wordt in de moeilijkste gebruiksomstandigheden een smerende film behouden.
- Verminderde slijtage van de werktuigen.
- Compatibel met alle metalen.
- Biedt een uitstekende oppervlakte-afwerking.

TYPISCHE KENMERKEN	METHODE	EENHEID	MARTOL EP 79
Kleur	-	-	7
Dichtheid bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	1045
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	78
Vlampunt O.C.	ISO 2592	°C	> 165
Vloeipunt	NF T 60105	°C	-18
Kopercorrosie, 3u bij 100°C	NF M 07015	quotatie	1a

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

