


Carter ENS/EP 700 Spray



Smering – Aerosol



Smerende bitumenfilm voor open tandwieloverbrengingen en metalen kettingen

TOEPASSINGEN

Open tandwielen en kabels

- **CARTER ENS/EP 700** is bestemd voor de smering van :
 - Open tandwielen die draaien aan lage snelheden en hoge belastingen
 - Kroonwielen
 - Tandheugels en geleidingen
 - Staalkabels en -kettingen
- *Schud de spray voor gebruik – Spuit op 15 cm afstand van het te behandelen oppervlak.*

SPECIFICATIES

Internationale specificaties | ● NF-ISO 6743-6 categorie CKJ-DIL

VOORDELEN

Duurzame film
Mengbaar
Mechanische stabiliteit
Thermische stabiliteit
Geen schadelijke bestanddelen

- Uitstekende hechting van de smerende film op metaal, zelfs bij hoge temperaturen
- Groot anti-slijtage en EP-vermogen: beschermt bewegende onderdelen tegen slijtage en schokken
- Zeer sterke film: beschermt metaaloppervlakken die blootgesteld worden aan water, schurende stofdeeltjes en corrosieve dampen
- Reductie van lawaai en trillingen
- Goede elasticiteit van de film bij lage temperaturen, waardoor scheuren en schilferen wordt vermeden
- Niet-ontvlambaar drijfgas: CO₂

TYPISCHE KENMERKEN	METHODES	EENHEDEN	Carter ENS/EP 700 Spray
Densiteit bij 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	1000
Viscositeit van de droge stof bij 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	700
Viscositeit met solventen bij 25 °C	ISO 3104	mm ² /s	550
Verwekingstemperatuur van de droge stof	ASTM D 36	°C	45
Vlampunt, O.C.	ISO 2592	°C	< 55
Ventiel	-	-	« Cosmos »

De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie.

VOORZORGSMAAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Daar het product in spuitbussen zit en solventen bevat:

- Niet gebruiken in de nabijheid van een vlam of hete bron.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
- Niet doorboren of in het vuur gooien, zelfs niet als de spuitbus leeg is.

